ISOPOL® Nattes en granulés d'élastomère 510-10

Nattes en granulés d'élastomère de haute qualité pour l'isolation contre les bruits solidiens et la diminution des bruits d'impact

MATÉRIEL

Les nattes en granulés d'élastomère ISOPOL®-510-10 sont fabriqués à partir d'élastomère recyclés. Pour les faires, on compresse des granulés de caoutchouc de haute qualité technique avec des courbes de grains spécifiques avec l'adjonction d'un liant en PUR défini avec précision.

DOMAINE D'APPLICATION

Les nattes en granulés d'élastomère ISOPOL®-510-10 sont utilisées pour les appuis isolants contre les bruits solidiens et contre les vibrations avec une élasticité permanente et pour la séparation de bâtiments, de parties de bâtiments et de fondations de machines. Les nattes ISOPOL® répondent aux plus hautes exigences et conviennent particulièrement lorsqu'un appui doit atteindre des valeurs d'isolation élevées, avec des plages de charge elevées.

SPÉCIFICATIONS

- 100% recyclable	- auto-drainant	- extrêmement robuste et durable
- forte homogénéité	- fluage faible	- résistant aux acides faibles et aux bases
- fésistant à l'humidité	- forte reprise élastique	- élasticité permanente et imputrescible

DONNÉES DU PRODUIT / DE LOGISTIQUE

Couleur	noir
Forme	natte, plat des deux côtés
Épaisseur	10 ± 2 mm
Longueur x largeur	1'050 x 980 mm
Poids	11.5 kg/m^2
Stockage	stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil
Durée de stockage	illimitée en cas de stockage correct

DONNÉES TECHNIQUES

Diminution des bruits d'impact	en combinaison avec d'autres types ISOPOL®
Pression	2.00 N/mm^2, 2'000 kN/m^2 (limite supérieure recommandée, à niveau d'usage)
Compression	5.0% à env. 0.80 N/mm^2, 7.5% à env. 1.80 N/mm^2
Catégorie de comportement au feu	E_{fl}, (EN 13501-1)
Résistance à la température	longue durée: - 40°C à + 80°C, courte durée: jusqu'à + 110°C
Conductibilité thermique	0.22 W/mK

TRAITEMENT

Radier, surface d'appui	Il faut éviter le contact directe des nattes ISOPOL® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une couche de séparation). Exigences de la surface de l'appui: Résistance porteuse > pression des nattes ISOPOL®. Surface sans déchets de ciment, talochée sans proéminence ou nid de gravier. Planéité sous règle de 2 m ≤ 10 mm, > 10 mm à niveler. Balayé. (Norme SIA-271:2007)
Pose	Les nattes ISOPOL® sont posés sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes ISOPOL® sont protégées avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.
Conche supérieure	Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des travaux d'étanchéité spéciaux supplémentaires.
Consignes de traitement	Le montage des nattes ISOPOL® ne devra être effectué que par du personnel formé. Lors de l'utilisation de produits auxiliaires, comme p. ex. la colle, il faut que la température ambiante et l'humidité de l'air correspondent aux exigences des produits auxiliaires utilisés. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

SÉCURITÉ/SANTÉ

Consignes de sécurité	Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Classe de transport	Les nattes ISOPOL® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination	Les nattes ISOPOL® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l'ordonnance européenne sur le répertoire des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l'élimination.

Edition 03/2022 | Sous réserve de modifications | COPYRIGHT BY HBT-ISOL AG

ISOPOL® Nattes en granulés d'élastomère 510-10

Nattes en granulés d'élastomère de haute qualité pour l'isolation contre les bruits solidiens et la diminution des bruits d'impact

Détermination des valeurs de référence du matériel: Université Technique de Munich, conforme à DIN 45673-7

Compression



Edition 03/2022 | Sous réserve de modifications | COPYRIGHT BY HBT-ISOL AG