

# ISOPOL® 30-14

Nattes de granulés de caoutchouc – Isolation contre les bruits d'impact, Isolation des bruits solidiens et protection contre les vibrations

Diminution des bruits d'impact 33 dB

Rigidité dynamique 11 MN/m³

Pression maximale 30 kN/m<sup>2</sup>

Épaisseur 30 mm

# **Spécification**

- » Haute isolation contre les bruits d'impact
- » Adapté à la charge
- » Résistant à l'humidité
- » Produit recyclé et recyclable
- » Face inférieure profilée



Matériau							
Туре	Granulés de caoutchouc fin liés au PU avec revêtement en non-tissé						
Caractéristiques	Extrêmement robuste et durable, Résistant au laitier de ciment, aux huiles, aux acides dilués et aux bases Élasticité permanente et imputrescible						
Données du produit / de	e la logistique						
Couleur	noir						
Surface	Face inférieure profilée 2D, face supérieure plate						
Épaisseur 1)	30 mm <sup>2)</sup>						
Poids surfacique	10.2 kg/m <sup>2</sup>						
Forme de livraison 1)	nattes 1000 x 500 mm <sup>3)</sup>						
Quantité par palette	60 m <sup>2</sup>						
Stockage	stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil						
Durée de stockage	illimitée en cas de stockage correct						
Données techniques							
Diminution des bruits d'impact $\Delta L_w^{4)}$	350 kg/m <sup>2</sup> : 33 dB 220 kg/m <sup>2</sup> : 28 dB 140 kg/m <sup>2</sup> : 24 dB	EN ISO 10140	Poids surfacique de la chape				
Pression maximale	30 kN/m <sup>2</sup>		Charge de service				
Rigidité dynamique s´ <sub>t</sub>	11 MN/m³	EN 29052-1	Rigidité dyn. apparente				
Compressibilité	< 2 mm	EN ISO 29770					
Classe de réaction au feu	E <sub>n</sub>	EN 13501-1					
Résistance à la température	exposition de longue durée: - 40°C jusqu'à + 80°C, courte durée: jusqu'à +110°C						
Conductibilité thermique	0.1 W/mK	EN 12667					
Utilisation							
Surface de montage	Éviter le contact avec des matériaux contenant des plastifiants (utiliser une couche de pose: capacité de charge $> 0.25 \text{ N/mm}^2$ , pas de particules libres, surface talochée, exe Planéité sous une latte de 2 m $\leq 10 \text{ mm}$ , reprofiler si $> 10 \text{ mm}$ . Nettoyage au balai. (N	empte d'aspérités et	t de nids de gravier.				
Pose	Poser librement avec le profilé vers le bas, bien jointer les joints. Avant les travaux de bétonnage, protéger avec deux couches de film PE (0.2 mm) et collées de manière étanche contre le béton frais et le laitier.						
Couches supérieures	Le béton ou les chapes à consistance liquide ainsi que le béton cellulaire ne conviennent que sous certaines conditions et nécessitent des mesures d'étanchéité supplémentaires et spécifiques.						
Instructions d'utilisation	La pose ne doit être effectuée que par du personnel formé. En cas d'utilisation de produits auxiliaires, tels que colle, il convient de respecter les fiches techniques des produits correspondants.						
Eau	Protéger les nattes contre les infiltrations d'eau pendant la phase de gros oeuvre et après la pose terminée. Les nattes ISOPOL® son autodrainantes etrestituent l'eau accumulée.						
Sécurité / Santé							
Consignes de sécurité	Respecter les exigences locales.						
Classe de transport	Les nattes ISOPOL® ne sont pas classés comme «produits dangereux».						
Élimination	Les nattes ISOPOL® sont recyclables. Code de déchet selon la directive européenne sur les déchets : 19 12 04. Respecter les exigences locales.						


<sup>1)</sup> Dimensions valables pour une température de +23 ± 5 °C, humidité relative 50 ±5 %, 24 h après déballage, sec 2) ± 1.0 mm 3) ± 0.8 %

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Mesuré sous des dalles/chappes de poids indiqué, dans le laboratoire acoustique de HBT-ISOL, surface corrigée pour 10 m², sans charge utile, nattes posées librement



## ISOPOL® 30-14


### **Compression**




Mesuré par Müller-BBM, rapport M147132/02

- » Enregistrement de la 6ème à la 10ème charge
- » Essais réalisés à température ambiante entre plaques d'acier planes
- » Dimensions des échantillons : 300 x 300 mm

### Diminution des bruits d'impact





Mesure de l'indice de diminution pondéré des bruits d'impact sur une dalle de référence massive, dans le banc d'essai selon la norme EN ISO 10140. Mesure effectuée dans le laboratoire acoustique de HBT-ISOL.

#### Mise en oeuvre de haut en bas

- » Chappe d'essai préfabriquées en béton (140, 220 et 350 kg/m²)
- » ISOPOL® 30-14 (natte posée en vrac)
- » Dalle en béton avec suppression des transmissions par les flancs

#### Dimentionnement selon la norme EN ISO 717-2

 $\Delta L_w$  y compris correction de surface pour 10 m² selon Erler, Sprinz, Hübelt  $[\Delta L_w(A) - \Delta L_w(10m^2) = -5.85 \cdot log(A) + 5.85]$ 

Valeurs de la diminution des bruits d'impact valables jusqu'à 7 jours après la mise sous charge.

	350 kg/m <sup>2</sup> 220 kg/m <sup>2</sup>		kg/m²	140 kg/m <sup>2</sup>		
L <sub>n,w</sub>	37 dB 47 dB		dB	50 dB		
$\Delta L_w^{-1)}$	35 dB		30 dB		27 dB	
$C_{I,\Delta}$	-12 dB		-14 dB		-13 dB	
C <sub>Lr</sub>	1 dB		3 dB		2 dB	
f [Hz]	L <sub>n</sub> [dB]	ΔL [dB]	L <sub>n</sub> [dB]	ΔL [dB]	L <sub>n</sub> [dB]	ΔL [dB]
50	54.2	1.6	54.4	11.6	55.7	9.6
63	41.7	8.5	48.4	6.6	50.0	5.0
80	41.9	14.0	48.9	10.9	58.0	3.5
100	47.9	12.5	65.0	2.2	65.0	2.7
125	40.4	21.7	52.3	12.2	54.9	9.7
160	41.6	23.0	51.2	15.6	60.6	6.5
200	44.8	18.4	52.7	15.7	55.6	12.0
250	41.6	20.8	53.4	16.6	56.4	14.2
315	46.0	18.5	48.4	20.9	47.4	21.2
400	38.3	24.7	47.6	21.7	45.7	23.9
500	34.4	28.8	44.0	25.0	43.2	25.7
630	37.0	26.1	41.9	27.7	43.3	26.4
800	35.8	27.7	43.9	26.7	41.7	28.5
1000	31.7	31.9	37.4	33.6	37.4	33.2
1250	26.0	38.3	30.7	40.1	29.3	41.6
1600	18.9	45.3	24.6	47.0	24.9	46.8
2000	17.6	46.6	22.9	48.8	23.8	47.8
2500	15.8	49.2	20.6	50.6	20.7	50.4
3150	13.7	51.1	16.8	54.4	16.5	54.6
4000	10.3	55.1	12.3	57.3	12.2	57.4
5000	7.6	56.2	8.4	59.6	8.6	59.0

 $<sup>^{1)}</sup>$  Avec des chappes d'essai en béton préfabriqués de  $3.0-4.5\ \text{m}^2$ , sans correction de surface